

THERMOPOR® SL 09 – BLOCK 0,09

ZULASSUNG Z-17.1 - 1150

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p>Thermopor® SL 09 – Block 0,09</p> <p>Plangeschliffener Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefen und Herstellen mit Thermopor SL 09 - Blockziegel 0,09 (W/m-K) nach Zulassung Z-17.1 - 1150 Druckfestigkeitsklasse: 10 Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm³ Zul. Druckspannung: 0,6 MN/m² f_k-Wert: 1,5 MN/m²</p> <p>Hersteller:</p> <p>Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH & Co.KG St.-Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> <p>Wanddicke: 36,5 cm 42,5 cm </p>			