

# THERMOPOR® ISO – B PLUS 0,11

ZULASSUNG Z-17.1 - 808

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	<p><b>Thermopor® ISO – B Plus 0,11</b></p> <p>Außenwandziegel - nicht brennbar</p> <p>Einschalige Außenwand im UG/EG/OG Liefen und Herstellen mit <b>Thermopor ISO – B Plus 0,11 (W/m·K)</b> nach Zulassung Z-17.1 - 808 Druckfestigkeitsklasse: 6 (8) Rohdichteklasse: 0,65 kg/dm<sup>3</sup> Zul. Druckspannung: 0,5 (0,7) MN/m<sup>2</sup> f<sub>k</sub>-Wert: 1,3 (1,8) MN/m<sup>2</sup></p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p>Ziegelwerk Otto Staudacher GmbH &amp; Co.KG St.-Leonhard-Str. 25 86483 Balzhausen Telefon 08281/9996-0 Telefax 08281/9996-40 www.staudacher-ziegel.de info@staudacher-ziegel.de</p> <p>Das Mauerwerk ist nach den Planungsunterlagen, sowie DIN 1053-1:1996 -1/-2 einschließlich der erforderlichen Ergänzungs- u. Ausgleichsziegel und dem zum System gehörenden Dünnbettmörtel (gedeckt) herzustellen. Wand und Decke sind durch Einlegen einer 500er Bitumenpappe auf und unter dem Deckenaufleger zu entkoppeln.</p> <p>Wanddicke:        30,0 cm        36,5 cm        42,5 cm        49,0 cm        .....        .....        .....</p>			